



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Numéro de publication:

0 060 178
A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 82400332.1

(51) Int. Cl.³: **C 08 L 23/04**

C 08 K 3/34, C 08 J 5/18

(22) Date de dépôt: 26.02.82

(30) Priorité: 05.03.81 FR 8104389

(43) Date de publication de la demande:
15.09.82 Bulletin 82/37

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE GB IT LI LU NL SE

(71) Demandeur: Société Chimique des Charbonnages
Tour Aurore Place des Reflets Cédex no 5
F-92080 Paris La Défense 2(FR)

(72) Inventeur: Hilt, Edmond
81 Résidence les Hirsons rue Jules Guesdes
F-62800 Lievin(FR)

(74) Mandataire: Dubost, Thierry
Société Chimique des Charbonnages Service Propriété
Industrielle B.P. No 1
F-62160 Bully Les Mines(FR)

(54) Compositions anti-bloquantes à base de polyéthylène et films obtenus.

(57) La composition anti-bloquante comprend de 200 à 2.500 ppm de talc.

Application à la fabrication de films d'épaisseur comprise entre 7 et 150 m et d'aptitude améliorée à la mise en oeuvre.

EP 0 060 178 A1

Best Available Copy

La présente invention se rapporte à des compositions anti-bloquantes de polyéthylène utiles pour la fabrication de films.

Les films de polymère d'éthylène sont caractérisés par de médiocres propriétés de glissement qui gênent leur emploi dans des appareillages de transformation automatique. Ils sont également caractérisés par une
5 tendance à résister à la séparation par une force d'adhérence qui gêne leur manipulation. Les forces de glissement et les forces d'adhérence de tels films, perpendiculaires entre elles, sont étroitement reliées et sont à l'origine de nombreux problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre
10 industrielle des films en polyéthylène.

Afin d'améliorer leur aptitude à la mise en oeuvre, il est connu d'incorporer aux polymères d'éthylène, avant l'extrusion, un agent glissant et un agent anti-bloquant. Ainsi le brevet britannique n° 822.498 décrit des compositions de polyéthylène comprenant de 0,1 à 5 % en poids d'une
15 charge inerte de granulométrie comprise entre 0,02 et 50 microns. Le brevet français n° 1.204.623 décrit des compositions de polyéthylène ramifié comprenant jusqu'à 0,5 % en poids d'un produit siliceux de granulométrie inférieure à 1 μ m. Le brevet français n° 1.235.862 décrit des compositions de polyéthylène comprenant de 0,10 à 1,5 % en poids de silice de granulométrie comprise entre 1 et 10 μ m.
20

La présente invention a pour but d'améliorer les propriétés, notamment optiques, de films fabriqués à partir de polymères d'éthylène en procédant simplement au choix d'un agent anti-bloquant particulier. En poursuivant ce but, on est parvenu au choix du talc comme agent anti-bloquant
25 préféré.

La présente invention a donc pour objet des compositions de polymères d'éthylène comprenant de 200 à 2 500 ppm de talc. Par polymère d'éthylène on entend soit un homopolymère de l'éthylène soit un copolymère de l'éthylène et d'au moins un comonomère choisi parmi les esters vinyliques
30 d'acide carboxylique comme l'acétate de vinyle, le monoxyde de carbone, l'anhydride maléique, les acrylates et méthacrylates d'alkyle dont le groupe alkyle a de 1 à 6 atomes de carbone, ces polymères étant fabriqués sous pression élevée (supérieure à 1 000 bars) en présence d'un initiateur de radicaux libres. Par polymère d'éthylène on entend aussi des copolymères
35 de l'éthylène et d'au moins une α -oléfine ayant de 3 à 8 atomes de carbone, ces copolymères étant fabriqués soit sous pression élevée (supérieure à 300 bars) et à température élevée (supérieure à 160° C) en présence d'un

initiateur de radicaux libres ou d'un système catalytique de type Ziegler, soit en solution ou suspension dans un hydrocarbure sous pression modérée (inférieure à 100 bars) et à température modérée. Les polymères d'éthylène utilisés dans le cadre de la présente invention ont généralement un indice de fluidité compris entre 0,2 et 10 dg/mn et une masse volumique comprise entre 0,905 et 0,935 g/cm³ environ.

Le talc utilisable selon l'invention est un minéral de texture lamelleuse, extrait de carrières naturelles, présent dans les schistes cristallins et ayant pour formule chimique 3 MgO, 4 SiO₂, H₂O.

Il peut en outre contenir des quantités mineures d'autres oxydes métalliques tels que l'alumine ou l'oxyde de fer. Le talc utilisé dans la présente invention a de préférence une granulométrie moyenne comprise entre 1 et 5 μ m environ.

Les compositions selon l'invention peuvent en outre comprendre, à titre facultatif, jusqu'à 1 500 ppm d'un agent glissant conventionnel tel qu'un amide d'acide gras insaturé ayant au moins 8 atomes de carbone. A titre d'exemple d'agent glissant on peut citer les amides stéarique, oléique, palmitique, érucique, myristique, béhénique, laurique.

Les compositions selon l'invention font preuve de propriétés remarquables par comparaison avec des compositions comprenant de la silice en quantité équivalente. Les propriétés optiques de films obtenus à partir de ces compositions sont maintenues ou même améliorées en particulier le trouble. Les propriétés anti-bloquantes de ces films sont améliorées aussi bien à température ambiante (20° C) qu'à chaud (50° C). Les compositions selon l'invention permettent donc, à performances égales, d'utiliser une moindre quantité d'additif. Enfin le coefficient de friction de films obtenus à partir de ces compositions est très nettement amélioré tant sur la face interne que sur la face externe par rapport aux compositions comprenant une quantité équivalente de silice.

Les compositions selon l'invention sont préparées par dispersion uniforme des ingrédients dans le polymère d'éthylène dans un mélangeur approprié, soit directement dans la quantité voulue soit par l'intermédiaire d'un mélange de concentration plus élevée. Elles sont utiles pour la fabrication de films par extrusion-soufflage ou co-extrusion par les méthodes conventionnelles. De tels films ont une épaisseur généralement comprise entre 7 et 150 μ m environ.

Les exemples suivants sont donnés à titre illustratif et non limitatif afin de faire mieux comprendre la présente invention.

EXEMPLES 1 à 5

On prépare dans un mélangeur, à partir d'un homopolymère d'éthylène d'indice de fluidité 1,2 dg/mm mesuré selon la norme ASTM D 1238-73, et de masse volumique 0,920 g/cm³ déterminée selon la norme ASTM D 2839, des compositions homogènes comprenant 250 ppm d'oléamide et, le cas échéant, de la silice ou du talc. La silice utilisée dans les exemples 2 et 4 est une silice synthétique amorphe obtenue par voie humide. Le talc utilisé dans les exemples 3 et 5 est un produit de granulométrie moyenne 3 μ m fourni par la Société des Talcs de Luzenac sous l'appellation talc 10 MOOS.

Les différentes compositions sont ensuite extrudées en films de 30 μ m d'épaisseur. Sur ces films sont mesurées les propriétés suivantes :

- clarté selon la norme ASTM D-1746 et exprimée en pourcentage.
- trouble selon la norme ASTM D-1003 et exprimé en pourcentage.
- coefficient de friction dynamique selon la norme ASTM D-1894, mesurée sur la face interne et la face externe du film.
- caractère bloquant à température ambiante (20° C) exprimé en grammes et mesuré selon la norme ASTM D-3354.

Ces propriétés sont indiquées dans le tableau I ci-après. Comme on le comprendra, les exemples 1, 2 et 4 sont comparatifs.

TABLEAU I

Exemple	Talc (ppm)	Silice (ppm)	Clarté %	Trouble %	Friction		Bloquant (g)
					int.	ext.	
1	0	0	55	7,5	0,35	0,15	39
2	0	250	46	7,9	0,50	0,29	35
3	250	0	61	6,4	0,46	0,20	31
4	0	1000	31	8,9	0,69	0,63	29
5	1000	0	55	7,1	0,30	0,19	29

EXEMPLES 6 à 9

On prépare dans un mélangeur, à partir du polymère d'éthylène utilisé aux exemples précédents, des compositions homogènes comprenant de la silice ou du talc et, le cas échéant, de l'oléamide comme agent glissant (AG). La silice et le talc sont ceux déjà utilisés aux exemples

précédents. Les différentes compositions sont extrudées en films de 30 μ m d'épaisseur sur lesquels on mesure le caractère bloquant à 50°C, mesuré selon la méthode décrite précédemment et exprimé en grammes.

- 5 Les quantités d'additifs utilisées ainsi que le caractère bloquant sont indiqués dans le tableau II ci-après. Comme on le comprendra, les exemples 6 et 8 sont comparatifs.

TABLEAU II

Exemple	6	7	8	9
AG (ppm)	0	0	1000	1000
Talc (ppm)	0	1000	0	1000
Silice (ppm)	1000	0	1000	0
Bloquant (g)	58	48	36	28

EXEMPLE 10

- 15 On prépare dans un mélangeur, à partir d'un homopolymère d'éthylène d'indice de fluidité 3,1 dg/mm (déterminé selon la norme ASTM D 1238-73) et de masse volumique 0,922 g/cm³ (déterminée selon la norme ASTM D-2839), une composition homogène comprenant 900 ppm de talc 10 MOOS et 400 ppm d'oléamide. Cette composition est extrudée en un film de 55 μ m d'épaisseur sur lequel on mesure le coefficient de friction 20 dynamique sur la face interne (selon la norme ASTM D-1894), la clarté (selon la norme ASTM D-1746) et la brillance (selon la norme ASTM D-523). Les valeurs de ces propriétés sont les suivantes :

- 25 Friction : 0,13
Clarté : 56 %
Brillance : 98 %

EXEMPLES 11 à 13

- 30 On prépare dans un mélangeur, à partir d'un copolymère éthylène/butène-1 d'indice de fluidité 1 dg/mm (déterminé selon la norme ASTM D 1238-73) et de masse volumique 0,920 g/cm³ (déterminée selon la norme ASTM D-2839), des compositions homogènes comprenant différentes quantités du talc déjà utilisé aux exemples précédents. Ces compositions sont extrudées en films de 25 μ m d'épaisseur sur lesquels on mesure le coefficient de friction dynamique sur la face externe (selon la norme ASTM D-1894) et le caractère bloquant à 70°C (selon la norme ASTM D-3354). Les valeurs de 35 ces propriétés sont indiquées dans le tableau II ci-après. Comme on le comprendra, l'exemple 11 est comparatif.

TABLEAU III

Exemple	11	12	13
Talc (ppm)	0	500	2000
Bloquant (g)	47	34	13
Friction (externe)	0,74	0,62	0,57

REVENDEICATIONS

1. Composition anti-bloquante à base de polymère d'éthylène, caractérisée en ce qu'elle comprend de 200 à 2 500 ppm de talc.

2. Composition anti-bloquante selon la revendication 1, caractérisée en ce que le polymère d'éthylène est choisi parmi les homopolymères de l'éthylène et les copolymères de l'éthylène et d'au moins un comonomère choisi parmi les esters vinyliques d'acide carboxylique comme l'acétate de vinyle, le monoxyde de carbone, l'anhydride maléique, les acrylates et méthacrylates d'alkyle dont le groupe alkyle a de 1 à 6 atomes de carbone et les oléfines ayant de 3 à 8 atomes de carbone.

3. Composition anti-bloquante selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que le polymère d'éthylène a un indice de fluidité compris entre 0,2 et 10 dg/mn.

4. Composition anti-bloquante selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le polymère d'éthylène a une masse volumique comprise entre 0,905 et 0,935 g/cm³.

5. Composition anti-bloquante selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le talc contient des quantités mineures d'oxydes métalliques tels que l'alumine ou l'oxyde de fer.

6. Composition anti-bloquante selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu'elle comprend de 200 à 1 000 ppm de talc.

7. Composition anti-bloquante selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la granulométrie moyenne du talc est comprise entre 1 et 5 μ m.

8. Composition anti-bloquante selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre jusqu'à 1 500 ppm d'un agent glissant.

9. Composition anti-bloquante selon la revendication 8, caractérisée en ce que l'agent glissant est un amide d'acide gras insaturé ayant au moins 8 atomes de carbone.

10. Film d'épaisseur comprise entre 7 et 150 μ m caractérisé en ce qu'il est obtenu par extrusion-soufflage ou co-extrusion à partir d'une composition anti-bloquante selon l'une des revendications 1 à 9.



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0060178

Numéro de la demande

EP 82 40 0332

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 3)
D,X	<u>GB - A - 822 498</u> (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES) * page 1, lignes 13-85; page 2, lignes 17-24 * & FR - A - 1 187 726 --	1-10	C 08 L 23/04 C 08 K 3/34 C 08 J 5/18
D,Y	<u>FR - A - 1 204 623</u> (E.I. DU PONT DE NEMOURS) * page 1, colonne de gauche, ligne 27 - page 2, colonne de gauche, ligne 31 * --	1-10	
Y	<u>FR - A - 2 292 736</u> (NATIONAL DISTILLERS) * page 4, ligne 35 - page 5, ligne 32 * --	1,8,9	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 3) C 08 L C 08 K
D,Y	<u>FR - A - 1 235 862</u> (EASTMAN KODAK) * page 1, colonne de gauche, ligne 1 - page 1, colonne de droite, ligne 41 * --	1,7	
D,Y	<u>FR - A - 1 497 179</u> (NATIONAL DISTILLERS) * page 1, colonne de gauche, ligne 1 - page 3, colonne de droite, ligne 43	1-10	
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche La Haye		Date d'achèvement de la recherche 21-06-1982	Examineur GOOVAERTS
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & membre de la même famille, document correspondant	

OEI Form 1503 03 82

Best Available Copy